

PRIMER PU RCC CREMA 5+1**DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES**

Es un primer poliuretánico de 2 componentes formulados a base de resinas acrílicas poliéster, pigmentos inorgánicos, cargas minerales que le confieren capacidad de relleno, generando una barrera contra la corrosión basados en pigmentos anticorrosivos de óptima calidad y buena resistencia. De muy buena terminación que lo hace perfectamente para aplicación húmeda sobre húmedo, o una vez seco sin la necesidad de lijar, confiriéndole muy buena terminación a los recubrimientos finales. Confiere muy buena terminación a los recubrimientos finales. Optimizando los tiempos mejorando la productividad.

Código de producto: 132-2110

CAMPOS DE APLICACION

Especialmente diseñado para aplicación de fondos: en vehículos comerciales, de servicio público e industria en general. Es particularmente recomendado para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia química. Se puede aplicar primer/ terminación húmedo sobre húmedo ahorrando tiempos y omitiendo lijado entre capas

CATALIZADOR

CATALIZADOR PU RCC Cod. 110-0058

DILUCION

Listo para usar.

RELACIÓN DE MEZCLA

PRIMER PU RCC 5 Partes por volumen

CATALIZADOR 1 Parte por volumen

No requiere diluyente para aplicación.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO PREPARADO, "CATALIZADO"

VISCOSIDAD DE APLICACION (en Copa Ford Nº 4, a 25°C): 20 - 25"


RENDIMIENTO


SOPLETE CONVENCIONAL: 12-14 m² por litro, por mano (25/30 micrones, producto diluido y catalizado).


(Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales. **Esto no compromete a Macavi S.A. no exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes**)

Puede ser aplicado con soplete convencional o airless. Para la limpieza emplear diluyentes de grado PUR.


POT LIFE / VENCIMIENTO**MACAVI S.A.**

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar

2 HORAS A 20° C
Una vez pasado ese tiempo el material pierde sus propiedades y debe ser desechado.

Vencimiento:
Componente A: 12 meses
Catalizador 12 meses

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO PREPARADO

VISCOSIDAD DE APLICACION (en Copa Ford N° 4, a 25°C): 30 ± 5"

SECADO

Húmedo sobre húmedo: 25- 40 minutos
SECADO ESTUFA: ENTRE 20-30 MIN A 60-80 °C, TEMPERATURA DE METAL

USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

Las superficies a pintar deber estar limpias, secas, libres de polvo y de toda grasitud.
Aplicar 1 mano a modo de tener entre 20/30 μ de espesor para generar el relleno necesario y tapara las imperfecciones que puede haber en la superficie. Dejar orear y aplicar la mano de terminación.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5° y 30°C, siendo esta última muy importante.
No deberán transcurrir más de 24 hs. entre mano y mano, caso contrario es necesario lijar con un abrasivo muy fino para conseguir mejor adherencia entre capa y capa.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora. Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Depto Técnico. Tel: 4769-8500

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

III - Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada
Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas
Inflamabilidad, por los solventes presentes.

IV - Medidas de Primeros auxilios Recomendadas en Casos de Emergencias

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco
Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua
Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.
EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA

Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO₂), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

Medidas de Higiene y Seguridad


Evitar su ingestión
Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.
Adecuada ventilación en los lugares donde se proceda a su utilización
Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.


Señalar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)


Cómo Proceder en caso de Derrames


Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.
Absorber con material inerte ; p.e. arena.
Lavar el área afectada con agua,
Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación
Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente


MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar