

BARNIZ MARINO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Barniz formulado con alto contenido de sólidos a partir de resinas alquídicas modificadas que confieren un brillo de máxima calidad y una confiable resistencia a la intemperie.

CAMPOS DE APLICACION

Acabados en maderas donde se necesite un excelente brillo y buena resistencia a la intemperie.

COLORES / VERSIONES DISPONIBLES

COLORES: Transparente. Acabado: Brillante / Semi Mate / Mate.

SEGÚN BRILLO:

CP: 151-0002 Barniz Marino Brillante
CP: 152-0028 Barniz Marino Semi Mate
CP: 153-0019 Barniz Marino Mate

DILUCION

DILUYENTE SINTETICO PINCEL Código 620-0023
DILUYENTE SINTETICO SOPLETE Código 620-0012

PREPARACION

Soplete Convencional

BARNIZ MARINO 100 partes por volumen
DILUYENTE 25-30 partes por volumen

Sistema Airless

BARNIZ MARINO 100 partes por volumen
DILUYENTE 15-20 partes por volumen

RENDIMIENTO

SOPLETE CONVENCIONAL: 13-16 metros cuadrados por litro (45-50 micrones, producto diluido)

Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales, y a la terminación deseada. **Esto no compromete a Macavi SA ni exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes**

MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722-4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar

SECADO

LIBRE DE POLVO: 45 minutos.
AL TACTO: 2-3 horas.
DURO: 18-24 horas.
CURADO TOTAL: 48 hs.

PACKAGING

PINTURA:
ENVASES DE LATA DE 20 Lts
ENVASES DE LATA DE 4 Lts
ENVASES DE LATA DE 1 Lts

DILUYENTE
ENVASES de: 1, 5, 20 y 200 Lts

ALMACENAMIENTO

Los envases tendrán que quedar tapados, en lugares frescos y secos. No dejarlos con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades o endurecimientos.

USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

En todos los casos es imprescindible dejar las superficies a cubrir limpias, secas, desengrasadas y libres de partículas extrañas. La aplicación puede ser realizada a pincel, rodillo, inmersión y soplete AIRLESS convencional o electrostático. Presión: 25 a 40 libras "Controlar diariamente trampa de agua"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC, siendo esta última muy importante.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Departamento Técnico.

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

Medidas de Primeros auxilios

Recomendadas en Casos de

Emergencias

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco

Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua

Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.

EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA

Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO₂), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Adecuada ventilación en los lugares donde se proceda a su utilización

Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalizar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

Cómo Proceder en caso de Derrames

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos. Absorber con material inerte; p.ej. arena.

Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación

Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente

MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722-4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar

NOTAS

MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722-4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar