

TINTA AL SOLVENTE UNIVERSAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Las tintas al solvente universal tienen un buen extendido sobre la madera, no provocando marcas fuertes al sobrepasar la misma, dejando un trabajo uniforme. Las tintas pueden ser rebajadas con thinner, diluyentes poliuretánicos, diluyente para sintéticos según la tonalidad y el esquema que se vaya a utilizar.

Una vez seca se puede sobre aplicar con productos tipo: sellador, engrosador, lacas, sintéticos, poliuretanos y Poliésteres. (En caso de fondo poliéster previa aplicación sobre la tinta una mano de aislante poliuretánico transparente CP 133-0036).

CAMPOS DE APLICACION

Teñido de maderas macizas o enchapados

COLORES / VERSIONES DISPONIBLES

Caoba	CP 053-3127
Cedro	CP 053-3125
Roble	CP 053-2124
Nogal	CP 053-9126
Wengue	CP 053-9128
Ciprés de los Andes	CP 053-2140

DILUCION

Al 50 % según la intensidad y el esquema que se utilizara. Ejemplo: Esquema nitro, diluir con thinner, esquema poliuretano, diluir con diluyente poliuretano, esquema sintético diluir con diluyente sintético.

PREPARACION


Diluir según necesidad con el diluyente que corresponda al esquema a aplicar, hasta lograr la intensidad de color deseada. De no ser necesario aplicar tal cual para colores muy intensos. También es posible agregarla en fondos y terminaciones.

RENDIMIENTO


SOPLETE CONVENCIONAL: Colores claros, aprox. 10 m².; colores oscuros 7 m² (45 – 50 micrones, por mano, producto diluido).


Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales, y a la terminación deseada. **Esto no compromete a Macavi SA ni exige al cliente de realizar los ensayos correspondientes**


MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar

SECADO

Aproximadamente, 30 – 60 minutos.

PACKAGING

Tinta:

ENVASES DE 20 Lts
ENVASES DE 5 Lts
ENVASES DE 1 Lts

ENVASES DE 0,5 Lts
ENVASES DE 0,25 Lts
ENVASES DE 0,07 Lts

ALMACENAMIENTO

Los envases tendrán que quedar tapados, en lugares frescos y secos. No dejarlos con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades o endurecimientos.

USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

PREPARACION DE LA MADERA: Lijar bien con abrasivo grano 180/220 eliminando restos de adhesivos y todo tipo de suciedad de la madera, cuanto más lisa quede la superficie más uniforme quedará el color.

PREPARADO DE LA TINTA: Diluir según se necesite, hasta lograr la intensidad de color deseada. De no ser necesario aplicar tal cual para colores muy intensos.

También es posible agregarla en fondos y terminaciones para entonar.

MODO DE APLICACIÓN: Aplicar la tinta sobre la madera lo más uniforme posible, siguiendo la veta de la misma, evitando chorreados y excesos de material para no provocar manchado. Para no correr este riesgo es conveniente, luego de aplicar la tinta y antes de que se seque, repasar la zona teñida con un trapo seco y limpio logrando de esta manera un color más parejo; es recomendable utilizar diluyentes según el esquema a aplicar. Luego dejar secar de 30 a 60 minutos según temperatura y humedad ambiente. Si fuese necesario emparejar el color, luego del lijado de la primera mano de fondo, aplicar la segunda mano pero esta vez entonado con tinta. Hay diferentes modos de aplicación, según el tipo de trabajo a realizar “producción en líneas, a medida, superficies planas, torneadas, etc.”. Puede aplicarse a pincel, trapo, inmersión, soplete, rodillo y electrostático.

En todos los casos luego de una correcta limpieza eliminando restos de polvillo en poros y rincones, para evitar el manchado por diferente absorción; Hay que hacer siempre una prueba preliminar para asegurarse que el color e intensidad sean los deseados.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC, siendo esta última muy importante.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Departamento Técnico.

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

Medidas de Primeros auxilios

Recomendadas en Casos de Emergencias


Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco


Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua


Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos


Ingestión: No inducir al vómito.


MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar

EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA

Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhidrido Carbónico (CO₂), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Adecuada ventilación en los lugares donde se proceda a su utilización

Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalizar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

Cómo Proceder en caso de Derrames

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.


Absorber con material inerte; p.ej. arena.


Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación


Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente


NOTAS


MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar