

ANTIÓXIDO ESPECIAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Producto formulado a partir de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, de secado al aire, de excelente secado y dureza.

CAMPOS DE APLICACION

Protección de estructuras de hierro

COLORES DISPONIBLES

Colorado CP 593-3004, Negro CP 593-7010, Gris CP 593-7013 y Verde CP 593-5015. Otros colores sobre pedido.

DILUCION

DILUYENTE SINTETICO PINCEL	Código 620 - 0023
DILUYENTE SINTETICO SOPLETE	Código 620 - 0012

PREPARACION

ANTIOXIDO ESPECIAL	100 Partes por Volumen
DILUYENTE	20 Partes por Volumen

RENDIMIENTO

SOPLATE CONVENCIONAL: Colores claros, aprox. 7 -9 m² (45 – 50 micrones, por mano, producto diluido).
(Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales, y a la terminación deseada.)

Esto no compromete a Macavi SA ni exige al cliente de realizar los ensayos correspondientes)

SECADO

Datos sobre película seca, 30 - 35 micrones a 20 – 25 °C.

LIBRE DE POLVO:	15 – 25 minutos
AL TACTO:	30 – 60 minutos
DURO:	4 - 6 horas
CURADO TOTAL:	24 horas

PACKAGING

PINTURA:
ENVASES DE LATA DE 20 Lts
ENVASES DE LATA DE 4 Lts
ENVASES DE LATA DE 1 Lts

DILUYENTE
TAMBOR DE 200 Lts
ENVASES DE LATA DE 20 Lts
ENVASES DE LATA DE 5 Lts
ENVASES DE LATA DE 1 Lts

ALMACENAMIENTO

Los envases deberán quedar perfectamente cerrados con poca cámara de aire en su interior.

USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

En meses de alta temperatura es común observar problemas de aparición de polvillo en la superficie pintada, originándose esto por un exceso de dilución con un solvente de alto punto de evaporación (p.e.nafta) y un pintado con mucha presión. Esto se soluciona disminuyendo un poco la presión y reemplazando el diluyente utilizado por diluyente sintético p/Pincel o Soplete (según el caso) La aplicación puede ser realizada a pincel, rodillo, inmersión y soplete AIRLESS convencional o electroestático.

Presión: 30 Libras " Controlar diariamente trampa de agua "

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC, siendo esta última muy importante.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Depto Técnico.

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

Medidas de Primeros auxilios

Recomendadas en Casos de

Emergencias

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco

Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua

Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.

EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR

ASISTENCIA MEDICA

Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO₂), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Adecuada ventilación en los lugares

donde se proceda a su utilización

Utilizar elementos de protección

personal : guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalizar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

Cómo Proceder en caso de Derrames

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.


Absorber con material inerte ; p.e. arena.


Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación


Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente


NOTAS


MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar