

## **ESMALTE FLASH**

Pintura formulada especialmente con resinas alquídicas modificadas, de secado rápido, buena adherencia y muy buena resistencia química a la intemperie.

### **CAMPOS DE APLICACION**

Estructuras metálicas en general, mantenimiento industrial.

### **COLORES DISPONIBLES**

Carta de Colores MACAVI y otros.

### **DILUCION**

DILUYENTE: FLASH CP: 620-0005

### **RENDIMIENTO**

SOPLETE CONVENCIONAL: 8 – 9 m<sup>2</sup>/litro, por mano (producto diluido y catalizado).

(Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales. Esto no compromete a Macavi SRL ni exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes)

### **SECADO**

LIBRE DE POLVO: 5 - 8 minutos

AL TACTO: 10-15 minutos

DURO: 120 minutos

### **PACKAGING**

PINTURA:

ENVASES DE LATA DE 20 Lts

ENVASES DE LATA DE 4 Lts

ENVASES DE LATA DE 1 Lts

DILUYENTE

TAMBOR DE 200 Lts

ENVASES DE LATA DE 20 Lts

ENVASES DE LATA DE 4 Lts

ENVASES DE LATA DE 1 Lts

### **ALMACENAMIENTO**

Los envases que están en uso no deben quedar con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades.

### **USO / FORMAS DE APLICACION**

La superficie debe estar preparada con la mejor técnica posible, perfectamente limpia y seca, exenta de polvillo, grasas, aceites, óxidos y otras impurezas.

Cuando se aplica directamente sobre metales, es conveniente usar algún producto fosfatizante en lugar de limpiar con solvente.  
No aplicar sobre fondos sintéticos, puesto que puede haber problemas de remoción.  
Almacenar en lugares frescos y ventilados.  
No es conveniente aplicar una mano sobre otra; si es necesario, debe hacerse cuando la primera aún esté húmeda o cuando esté muy seca.  
Presión: 25 a 40 Libras  
"Controlar diariamente trampa de agua"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:  
Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC, siendo esta última muy importante.  
La superficie sobre la cual se aplicará el material debe estar bien pulida y perfectamente seca.  
Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.  
Consultar hoja de seguridad.

**El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Depto Técnico. Tel. 4769-8500 (Líneas rotativas)**

**PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE**

<p><b>III - Identificación de Riesgos</b> Toxicidad Moderada Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas Inflamabilidad, por los solventes presentes.</p> <p><b>IV -Medidas de Primeros auxilios Recomendadas en Casos de Emergencias</b> Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos</p>	<p>Ingestión: No inducir al vómito. <b>EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA</b> <b>V - Medidas para Combatir Incendios</b> Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO2), espuma para alcoholes (del tipo AFFF) <b>VI - Medidas de Higiene y Seguridad</b> Evitar su ingestión Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel. Adecuada ventilación en los lugares donde se proceda a su utilización Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.</p>	<p>Señalizar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797) <b>VII - Cómo Proceder en caso de Derrames</b> Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos. Absorber con material inerte; p.ej. arena. Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente</p>
--	---	---

**NOTAS**

**MACAVI S.A.**

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 [www.macavi.com.ar](http://www.macavi.com.ar)

 [ventas@macavi.com.ar](mailto:ventas@macavi.com.ar)